

Bản chi tiết sản phẩm

CN-05

SƠN CHỐNG NÓNG HỆ NƯỚC

MÔ TẢ

CN-05: Là loại sơn hệ nước một thành phần, được chế tạo màng có khả năng chịu khí hậu nóng bức, liên kết với phụ gia phản quang có cấu trúc tinh thể hình là xếp lớp, có khoảng trống bên trong, ngăn cản truyền nhiệt và phản xạ ánh sáng, tạo thành thể đồng nhất bám chặt lên bề mặt mái tôn, tường ngăn, ngăn cản tia nắng mặt trời.

CN-05: Chống nóng theo quy luật phản xạ ánh sáng và cách nhiệt đồng thời làm giảm nhiệt độ bề mặt vật liệu, làm tăng chênh lệch nhiệt độ bên ngoài mái tôn, tường ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài. Nhiệt độ càng cao thì sự chênh lệch nhiệt độ bên ngoài và bên trong nhà càng lớn. Với thời tiết nắng nóng, khi nhiệt độ mái tôn lên đến 60°C, nếu dùng sơn chống nóng CN-05 thì nhiệt độ bề mặt mái tôn giảm xuống 12-20°C, còn nhiệt độ mái tôn còn khoảng 30-43°C thì sẽ giảm xuống từ 5-8°C.

CN-05: Có tác dụng làm tăng khả năng cách nhiệt của bề mặt mái tôn các loại, bê tông, xi măng, nhựa đường, fibro-xi măng, gỗ,... đồng thời chống rêu mốc, không gây gỉ và mục tôn, bảo vệ và tăng độ bền cho mái tôn, giảm âm thanh trên mái tôn khi trời mưa to.

CN-05: Được dùng để giảm nhiệt độ cho nhà ở, xưởng sản xuất, các khu vực cần chống nóng như mái tôn, khu công nghiệp, nhà tho,... tiết kiệm điện năng, giảm chi phí, tăng tuổi thọ cho các thiết bị, máy móc vật liệu lưu kho (hóa chất, thực phẩm,...)

CN-05: Có màu trắng hoặc màu xanh nhạt, cũng có thể pha màu khác nhau nhưng khả năng chống nóng giảm dần, khi độ đậm của màu tăng. Không độc hại, không cháy nổ, không gây ô nhiễm môi trường.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Tất cả các bề mặt thi công phải làm sạch bụi, dầu mỡ, gỉ sét và các lớp sơn cũ.
- Nếu bề mặt thi công là mái tôn thì cần đảm bảo bề mặt thi công khô tuyệt đối và lót trước 1 lớp chống gỉ KG-01 để tăng khả năng bám dính và hạn chế quá trình gỉ sét. Sau khi sơn lót KG-01, để khô 8 giờ mới được sơn tiếp sơn chống nóng CN-05.
- Nếu bề mặt là xi măng, bê tông và các vật liệu khác thì lót K209-Gold, không cần lớp lót chống gỉ.

Thi công:

- Nếu trời nắng to hoặc khô hanh, sơn bị đặc có thể thêm khoảng 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1-2 lít nước cho thùng 20kg; 0,2-0,4 lít nước cho thùng 4kg) tùy theo nhiệt độ và độ ẩm.
- Khuấy lại cho sơn đồng nhất (khi đã pha thêm nước là phải dùng hết).

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SƠN & CHỐNG THẤM

- Dùng rulô, chổi cọ, máy phun (khi có điều kiện) phủ 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau 6-8 giờ.
- Thi công trời khô ráo để sơn khô nhanh. Không thi công lúc trời quá nóng, chỉ thi công vào buổi sáng hay chiều muộn, khi nhiệt độ bề mặt không quá 35°C. Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng nước mát và sau đó lau khô. Không dùng sơn CN-05 cho bề mặt nằm ngang, nơi có nhu cầu đi lại (như sân thượng dùng làm nơi phơi quần áo,...)

Định mức: 3,0-3,5 m²/kg. Tùy bề mặt vật liệu.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo vệ thích hợp.

Đóng gói: 4kg và 20kg/thùng

Hạn sử dụng: 9 tháng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>