



SƠN & CHỐNG THẨM

Bản chi tiết sản phẩm

K360-GOLD

SƠN BÓNG CAO CẤP NGOÀI TRỜI

MÔ TẢ

K360-Gold: Là loại sơn phủ cao cấp ngoài trời hệ Latex Acrylonitrile biến tính bằng Epoxy. Độ phủ tốt, màng sơn nhẵn, bóng đẹp nên dễ chùi rửa và làm sạch.

K360-Gold: Chống bám bụi, đặc biệt dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời diễn ra quá trình hủy lớp bụi bám vào màng sơn, nên màng sơn luôn mới sau những trận mưa rào.

K360-Gold: Có 1010 màu khác nhau, thích hợp với mọi không gian kiến trúc xây dựng. Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu.

K360-Gold: Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và người sử dụng.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

Tất cả các bề mặt phải khô, được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp rêu mốc. Nếu có vết nứt nhỏ cần được hàn gắn bằng vữa CT-11A Gold, nếu lớp thì trám trét bằng vữa CT-11B Gold. Đối với tường mới, cần ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ. Cần làm phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc Bột bả KOVA ngoài trời và sơn lót kháng kiềm K209-Gold trước khi thi công K360-Gold. Nếu tường được làm bằng phẳng bằng matit nên lau lại bằng khăn ẩm để loại bỏ bụi matit rồi mới thi công sơn lót và K360-Gold. Sơn có độ bóng càng cao khi bề mặt càng bằng phẳng. Vì vậy, việc xử lý bề mặt bằng matit và sơn lót là rất cần.

Thi công: Khuấy kỹ trước khi dùng. Nếu đặc có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1-2 lít nước cho thùng 20kg và 0.2-0.4 lít nước cho thùng 4kg và 0.05-0.1 lít nước cho chai 1kg). Dùng chổi cọ, rulô mịn phủ 2 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 4-6 giờ (khi đã pha nước phải dùng hết).

Lưu ý thi công:

- Không phủ quá dày, vì như vậy màng sơn dễ bị nứt.
- Thi công lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không quá 32 độ C. Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay ru lô. Trong trường hợp thời tiết hanh khô cần thêm một ít nước đủ để dễ thi công.

Định mức: 6-7 m²/kg (cho 02 lớp), tùy bề mặt vật liệu

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mặt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.

Đóng gói: 1kg/chai, 4kg và 20kg/thùng.

THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở các chất tạo màng Acrylonitrile biến tính bằng Epoxy, Titan Oxit và các phụ gia hoạt tính.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 90 phút

- Khô hoàn toàn: ≤ 3 giờ

Hạn sử dụng: 6 tháng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>